


濃縮タイプ 安定剤 KEIHIN-IIIIC

1. KEIHIN-IIIICは従来の安定剤を濃縮した事で少量で長い遅延効果を得られる事が出来ます。

裏込 配合例

A液 (920L)	
水	824kg
ベントナイト	30kg
セメント	250kg
KEIHIN-IIIIC	2.0L



KEIHIN-IIIICは上記の配合で48時間以上の遅延効果があります。

2. KEIHIN-IIIICの成分

KEIHIN-IIIICはブドウ糖を原料として作られており、食品添加物として使われています。

3. KEIHIN-IIIICの物性

外観	暗褐色液体
比重	1.20 ~ 1.23
粘度	100pas 以下
PH	6.0 ± 1.0

4. 荷姿

1,200kgコンテナ (1m³)

京浜ソイル株式会社
〒232-0023 横浜市南区白妙町5-69
TEL045-231-4856 FAX045-231-4081